

Technický list 03.10 Akrylový tmel

Výrobek Jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi akrylátové disperze. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří trvale pevný, plasticko-elastický spoj.

Vlastnosti

- ▣ Bez rozpouštědel;
- ▣ Antikorozivní – vhodný na ocel, pozinkovaný. plech apod.;
- ▣ Vysoká přilnavost na dřevo, sádkarton, zdivo, beton apod.;
- ▣ Velmi lehce se nanáší, přetíratelný akrylátovými a disperzními barvami;

Použití

- Pro interiéry; opravy trhlin a prasklin v omítce, zdivu, dřevu, betonu;
- Tmelení spár sádkartonových konstrukcí, mezi rámy oken, dveří a zdivem;
- Tmelení okenních parapetů, podhledových kazet, spár mezi schodištěm a zdivem;
- Podtmelování a těsnění vzduchotechniky, rour, kolen či přechodů;

Balení Kartuše 310ml
Barva Bílá

Technické údaje

| | | | |
|-------------------------------|--------|--|--------------------------------------|
| Základ | - | akryl | |
| Konzistence | - | tixotropní pasta | |
| Hustota | g/ml | 1,68 | |
| Sušina | % | 83 | |
| Tepelná odolnost | °C | -20 / +75 | (po vytvrzení) |
| Tepelná odolnost | °C | -15 | (při přepravě) |
| Tepelný rozsah použití | °C | +5 / +40 | |
| Rychlost nanášení | g/min | 1600 | (při síle 3mm a tlaku 6,3Bar) |
| Doba vytvoření povrch. vrstvy | min | ≈ 5 | (při 23°C / 55% rel. vlhk.) |
| Rychlost vytvrzení | mm | 0,5 – 1,0 | (za 24h / při 23°C / 55% rel. vlhk.) |
| Stékalost | mm | < 2 | (dle ISO 7390) |
| Dilatační schopnost | % | ± 10 | |
| Tažnost | % | 300 | (dle DIN 53 504) |
| Modul 100% | MPa | 0,4 (N/mm ²) | (dle DIN 53 504) |
| Mez pevnosti v tahu | MPa | 0,5 (N/mm ²) | (dle DIN 53 504) |
| Tvrdość dle Shore A(3s) | ° | 30 ± 3 | (dle DIN 53 505) |
| Skladovatelnost | měsíce | 24 | (při teplotách od +5°C do +25°C) |
| Minimální šířka spáry | mm | 4 | |
| Maximální šířka spáry | mm | 25 | |
| Přibližná spotřeba | vzorec | $\text{délka spáry [m]} = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šířka [mm]} \cdot \text{hloubka [mm]}}$ | |

Přibližná spotřeba z 310 ml příklad
$$\text{délka spáry [m]} = \frac{310[\text{ml}]}{4[\text{mm}] \cdot 6[\text{mm}]} = 12,9\text{m}$$

Přibližná spotřeba z 310 ml m 12,9 (pro spáru 4 x 6 mm)

Specifikace ISO 11 600 konstrukční tmely typu F pro třídu 7,5.

Omezení Mimo jiné není vhodné pro místa zatížená vlhkem a vodou, pro použití na PE, PP, živичné podklady a teflon. Nepoužívat v uzavřených konstrukcích.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Ošetření (příprava) podkladu Velmi savé podklady doporučujeme opatřit penetračním nátěrem S2802A nebo S-T70 nebo ředěným tmelem s vodou v poměru 1:2.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

Technický list 03.10 Akrylový tmel

| | |
|--------------------|--|
| Upozornění | Při brzkém přetření malířskými nátěry může dojít k popraskání malby v místě tmelové vrstvy. Proto dbát na důkladné proschnutí tmelu. |
| Čištění | Materiál: technický benzín Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce. |
| Bezpečnost | Viz «Bezpečnostní list 03.10». |
| Aktualizace | Aktualizováno dne: 30.01.2012 Vyhотовeno dne: 12.11.2001 |

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100